

# Soudablock FR



## Blød skumblok til brandtætning af huller og gennemføringer

- ✓ Professionel skumblok til gulve og vægge til hurtig montage.
- ✓ Brandlukning af huller, kabler og rør i bygningsdele op til brandklasse EI120.
- ✓ Uden skadelige stoffer og opfylder ETA 17/0843 og ETA 10/0431.

### ANVENDELSE

Soudablock FR er en brandbeskyttende blok af blødt materiale til udfyldning af huller og omkring gennemføringer. Den er fremstillet i intumiserende materiale, så den også beskytter for brandbare gennemføringer og op til brandklasse EI120.

Soudablock FR er brandtestet til gennemføringer af rør og kabler i vægge af gips (min. 94 mm tykkelse) og massive materialer (min. 100 mm tykkelse) samt massive gulve (min. 150 mm tykkelse).

### TEKNISKE DATA

Basis	Polyurethan
Bevægelser	25-40 %
Ekspansion ved brand	1,6-4,5 gange
Varmeledningsevne	0,103 W/(m <sup>2</sup> *K) iht. EN12667
Lufttæthed, Q <sub>50</sub>	0,77 m <sup>3</sup> (h <sup>2</sup> *m <sup>2</sup> ) iht. EN10126
Lydisolering, Rw	49 dB
Størrelse	200x144x60 mm
Levetid	≥10 år
Opbevaring	Ved +5-30°C

### PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Overfladerne skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Skær evt. Soudablock FR til i størrelsen, så den passer i hullet og anvend flere blokke om nødvendigt.

Udfyld eventuelle revner rundt gennemføringen med Soudafoam FR DUO.

Soudablock FR kan males med de fleste vandbaserede malningstyper.

### FARVER

Fås i rød.

## SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter. Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på [www.ljungdahl.dk](http://www.ljungdahl.dk).

---

## Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

## Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød  
T: +45 48 14 00 10