



Soudawrap P FR

Ekspanderende brandbånd til kable- og plastrørgennemføringer

- ✓ Professionelt brandbånd med intumiserende egenskaber.
- ✓ Brandlukning af plastrør og kabler i byggeri i gulve og vægge.
- ✓ Rørstørrelser fra 55 til 315 mm og op til brandklasse EI240.
- ✓ Opfylder ETA 19/0409 og uden immission af farlige stoffer til indeklimaer.

ANVENDELSE

Soudawrap P FR er et graftbånd til brandlukning af gennemføringer i byggeri. Båndet ekspanderer i tilfælde af brand og blokerer for spredning af brand og røg mellem bygningsdele. Særligt for plastrør, som let kan brænde væk, lukker Soudawrap P FR et eventuelt hul fra røret og sikrer mod brandgennemtrængning.

Den er brandtestet til gennemføringer af plastrør og kabler i massive vægge, lette skillevægge, og massive gulve. Soudawrap P FR monteres sammen med Acryrub FR PS, der anvendes som tætning af gennemføringen.

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Soudawrap P FR monteres rundt gennemføringen og brandbåndet stoppes in i konstruktionen. Herefter fuges med Acryrub FR PS rundt installationen eller alternativt med Soudacompound FR.

For vægge monteres Soudawrap P FR på begge sider, mens der i gulve kun monteres på undersiden.

FARVER

Fås i grafit.

TEKNISKE DATA

Basis	Grafitbånd
Anvendelsestemperatur	+5-75°C
Ekspansionstemperatur	+150°C
Ekspansionstryk	55 N
Ekspansion ved brand	Ca. 28 gange volumen
Dimensioner	55 mm 82 mm 110 mm 125 mm 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm Ruller á 25 m
Levetid	≥30 år
Holdbarhed	+5 år v. +5-30°C

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter. Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10